


Produktbeschreibung: imi-altholz Verbundwerkstoffplatte

- Die **imi-altholz** Verbundwerkstoffplatte ist in 4 unterschiedlichen Ausführungen für vertikale Anwendungen erhältlich.
- Trägerplatte ist standardmäßig eine 19 mm MDF- oder eine 0,9 mm HPL-Platte.
- Die Rückseite ist bei MDF mit weißem Melamin-Gegenzug belegt. Die HPL-Platte ist rückseitig roh.
- Die Oberseite ist mit einer mineralischen **imi-altholz** Beschichtung in einer Stärke bis 6 mm beschichtet.
- Die mineralische **imi-** Beschichtung ist nach DIN EN13501-1 als nicht brennbar A2-s1, d0 klassifiziert.
- Diese ist problemlos mit allen herkömmlichen hartmetallbestückten Tischlerwerkzeugen zu bearbeiten.
- Die Oberflächen sind mit einem matten Lack lackiert.
- Für eine höhere Beanspruchung ist eine zusätzliche matte Schutzlackierung zu empfehlen.
- Die Oberfläche unterliegt den normalen Alterungsprozessen.
- Unterschiede in den Platten, wie z.B. Lufteinschlüsse oder Rissbildungen sind natürliche Eigenschaften von Altholz und spiegeln den natürlichen Charakter von Altholz in Optik und Haptik wider.

Ausführungen:


432 imi-altholz hell gehackt




433 imi-altholz grau gehackt



435 imi-altholz sonnig rustikal



437 imi-altholz Eiche geplankt



Technische Details:

Abmessungen	MDF	HPL
Standard	3.030 x 1.200 mm	3.030 x 1.280 mm
Maximal	3.190 x 1.300 mm	
kommissionsmäßige Fertigung		
Stärken	ca. 20 - 25 mm	ca. 2 - 7 mm
Gewicht	ca. 18 kg/m ²	ca. 4 kg/m ²

Verarbeitung:

Kanten	Variante 1: 1 mm imi-altholz ABS Kante. 1. wie gewohnt anfahren, jedoch das Schwabbelaggregat und die Ziehklinge ausschalten. 2. evtl. angefräste imi-Beschichtung mit einem stumpfmatten Lack nachlackieren. 3. evtl. nochmals Lack auftragen. Variante 2: mit imi-altholz Deckfarbe streichen.
Sägen/Bohren/Fräsen	mit normalen hartmetallbestückten Werkzeugen. Diamantbestückte Werkzeuge sind nicht notwendig.
Schrauben	Schraubenauszugswiderstand wie bei MDF. Vorbohren ist zu empfehlen.
Verklebung	Handelsübliche Holzleime.
Reinigung/Pflege	Die imi-altholz Oberfläche ist wie eine normale furnierte, lackierte Oberfläche zu behandeln. Reinigung kann mit einem nebelfeuchten Tuch erfolgen.
Verpackung	Liegend auf Palette.
Lagerung	Trocken lagern, Zwischenlagen mit Wellpappe. Vor Frost schützen.
Recycling	Produkt verhält sich ökologisch unbedenklich, ist recyclingfähig und dem Hausmüll zufügar.

Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Der Verwender wird durch unsere Angaben nicht von der eigenen Prüfung der eingesetzten Materialien für den vorgesehenen Einsatzbereich befreit. Technische Änderungen vorbehalten.

Der Hauptbestandteil der mineralischen imi- Beschichtungen ist organisch, somit sind Farbunterschiede zwischen verschiedenen Chargen nicht vollends auszuschließen. Muster dieser Materialien zeigen nur allgemeines Aussehen und können niemals Eigenschaften von Farbe, Textur, Struktur und Gefüge in sich vereinen. Unterschiede jeglicher Art, sowie Lufteinschlüsse, sind natürlich und kein Grund zur Reklamation. Geringer Verzug, sowie leichte Versätze im Stoßbereich und geringe Fugenbildung, können nicht vollends ausgeschlossen werden.